

BASKO Vorbehandlung Nr.724

Für stark mit PCP belastete Untergründe. Nur im Innenbereich. Geeignet für: Holz, Holzwerkstoffe, Putze und Beton. Nicht geeignet für: Fenster, Fußböden, Treppen, Feuchtbereiche und Außenbereiche.

Alkalischer Grundanstrich. Bewirkt eine teilweise chemische Umwandlung von PCP im Untergrund und mindert weiteres Ausgasen. Die Wirkung muß durch Überstreichen mit BASKO-Lack ergänzt werden.

Volldeklaration	Wasser, alkalische Schellackseife, Polysaccharid und Lärchenharz.
Farbton	Farblos
Verbrauch	11 reicht für 8 - 14 m ² pro Anstrich (unverdünnt), d.h. 91 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger.
Trockenzeit	Schnell trocknend, überstreichbar nach 24 Stunden.
Dichte	1,08 g/cm ³ .
Eigenschaften	Ätzend R 35 Verursacht schwere Verätzungen. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). UN Nr. 1824
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
Vorbereitung	Untergrund muß trocken (Holzfeuchte unter 20 %), fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Evtl. vorhandene Wachsschichten, verseifbare Altanstriche müssen entfernt werden z. B. mit TAKETI-Abbeizer Nr. 554. Probeanstrich. Gummidichtungen, Silikone entfernen oder abkleben.
Verarbeitung	Durch Pinselauftrag oder Spritzen. Zum Streichen keine Naturborstenpinsel verwenden. Zum Spritzen mit 10 % Wasser verdünnen. Unbedingt Augenschutz, Handschutz und Atemschutz tragen! Gut lüften! Druck: 3 - 4 bar Düsengröße: 1,3 — 1,7 mm max. Abstand: 20 cm
Anstrichaufbau	Gut aufrühren. Ein Auftrag (streichen, mit Pinsel nachziehen) dünn und

vollständig **Wand- und Decken-** die Oberfläche bedeckend. Mindestens 24 Stunden antrocknen lassen. **Verkleidung, Möbel** Weiterbehandlung mit BASKO-Lack Nr. 730.

Fenster, innen

Nur BASKO-Lack Nr. 730 als Grundierung und Anstrich verwenden.
VARTO-Lack Nr. 735: Nach einer Trockenzeit von 24 Stunden ein sparsamer vollständiger Auftrag (spritzen oder streichen).

Hinweise

Die Vorbehandlung kann durch einen Auftrag BASKO-Lack ersetzt werden. Beim Spritzauftrag nicht zu maskierende Flächen gut abkleben.

Entsorgung

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Stand: Januar 2005 Rev.1.4