

# Entscheidungshilfen zur Gestaltung von Oberflächen mit Hessler-Naturkalk-Materialien

Folgende Materialauswahl steht zur Verfügung:

**Naturkalk-Oberputz HP 90** Kornstärke 0,3mm, 0,5mm oder 1,0mm wahlweise naturweiß oder weiß (mit Titanoxid)

**Naturkalk-Glätteputz HP 910** Korn 0,5mm (kalkweiß, ohne Titanoxid)

**Marmorino HP 903**, Korn 0,3mm (kalkweiß, ohne Titanoxid)

**Naturkalk-Glätte HP 900**, ohne Korn!, naturweiß oder weiß (mit Titanoxid)

## Untergrund: rabottierter Grundputz

### Anspruch 1: Geglättete Oberfläche, wahlweise für einen Anstrich vorbereitet

Naturkalk-Oberputz HP 90, Kornstärke 0,3, 0,5 oder 1,0mm zweilagig nass in feucht auftragen, filzen, und, sobald die Oberfläche matt wird, mit der Venetianerkelle glätten  
Alternative: Kalk-Glätteputz HP 910, Korn 0,5mm oder Marmorino HP 903  
Effekt: Je nach Kornstärke glatte bis feinporige Oberfläche

### Anspruch 2: Glatte Oberfläche, aber noch für einen Anstrich geeignet

Naturkalk-Oberputz HP 90, Korn 0,3mm zweilagig nass in feucht auftragen, filzen, und sobald die Oberfläche matt wird, mit der Venetianerkelle glätten  
Alternative: Kalk-Glätteputz HP 910, Korn 0,5mm oder Marmorino HP 903  
Effekt: glatte Oberfläche

### Anspruch 3: Sehr glatte Oberfläche (Richtung stucco veneziano), auch zu seifen oder zu wachsen (zum Abwischen geeignet), aufgrund möglicher Haftungsprobleme eher nicht für einen Anstrich gedacht.

Naturkalk-Oberputz HP 90 0,3mm einlagig aufziehen. Sobald dieser matt wird evtl. filzen (ergibt gleichmäßigeres Bild) und die Naturkalk-Glätte HP 900 in ein bis zwei Lagen aufbringen.  
Effekt: spiegelglatte Oberfläche

## **Untergrund: Plattenbaustoffe (Gipskarton, Fermacell, Holzweichfaser usw.)**

**Als Untergrundvorbereitung wird eine Gewebespachtelung mit dem Naturkalk-Haftputz HP 14 empfohlen, um die Gefahr von Plattenabrissen zu minimieren. Alternativ können bei einwandfreier Verlegung Gipskarton- und Fermacellplatten mit einer Haftgrundierung vorbereitet werden.**

### **Anspruch 1: Geglättete Oberfläche, wahlweise für einen Anstrich vorbereitet**

Naturkalk-Oberputz HP 90, Kornstärke 0,3, 0,5 oder 1,0mm zweilagig nass in feucht auftragen, filzen, und, sobald die Oberfläche matt wird, mit der Venetianerkelle glätten  
Alternative: Kalk-Glätteputz HP 910, Korn 0,5mm oder Marmorino HP 903  
Effekt: Je nach Kornstärke glatte bis feinporige Oberfläche

### **Anspruch 2: Glatte Oberfläche, aber noch für einen Anstrich geeignet**

Naturkalk-Oberputz HP 90, Korn 0,3mm zweilagig nass in feucht auftragen, filzen, und sobald die Oberfläche matt wird, mit der Venetianerkelle glätten  
Alternative: Kalk-Glätteputz HP 910, Korn 0,5mm oder Marmorino HP 903  
Effekt: glatte Oberfläche

### **Anspruch 3: Sehr glatte Oberfläche (Richtung stucco veneziano), auch zu seifen oder zu wachen (zum Abwischen geeignet), aufgrund möglicher Haftungsprobleme eher nicht für einen Anstrich gedacht.**

Naturkalk-Oberputz HP 90 0,3mm einlagig aufziehen. Sobald dieser matt wird evtl. filzen (ergibt gleichmäßigeres Bild) und die Naturkalk-Glätte in ein bis zwei Lagen aufbringen und mit der Venetianerkelle glätten(verdichten)  
Effekt: spiegelglatte Oberfläche