
Weichfaser Putz



Produktinformation
160 - 161

KREIDEZEIT Weichfaserputz ist ein vielfältig einsetzbarer und außerordentlich leicht zu verarbeitender Spachtelputz für den Innenbereich. Seine Wasserreversibilität und die dadurch bedingte leichte Entfernbarkeit sowie die zuverlässige Haftung auf nahezu allen Untergründen machen ihn zu einem idealen Dekorativputz für Mieter.

- **ANWENDUNG**

Im Innenbereich auf nahezu allen tragfähigen Untergründen. Für Feuchträume empfehlen wir Kalk Haftputz (Art. 960) oder Kalk Haftputz -fein- (Art. 967-969).

- **EIGENSCHAFTEN**

- bei Beschädigung leicht zu reparieren
- stark wasserrückhaltend, dadurch lange „offene“ Verarbeitungszeit
- wirkt akustische dämpfend
- „warme“ Oberfläche
- geruchlos, emissionsfrei
- diffusionsoffen
- vielfältig strukturierbar
- weiß, deckend, ein Farbanstrich erübrigt sich
- gleicht unebene Untergründe aus, deshalb auch gut geeignet bei Altbausanierungen
- pH-Wert = 8

- **ZUSAMMENSETZUNG**

Verschiedene Marmormehle und -körnungen, Holzcellulosen, Porzellanerde, Methylcellulose.

- **UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

- Der Untergrund muß trocken und saugfähig, tragfähig, staubfrei, sauber, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltstoffen sein.
- Nicht zu behandelnde Oberflächen abdecken.
 - Saugende Untergründe mit Kaseingrundierung (Art. 145) grundieren.
 - Alte Leimfarbenanstriche und k Reidende, bzw. nicht tragfähige sowie lose Altanstriche gründlich entfernen. Tapetenleimreste gründlich vom Untergrund abwaschen.
 - Sandende Untergründe gründlich abfeigen.

- Bindemittelanreicherungen und Sinterhaut an Putz-oberflächen entfernen. Schalölreste auf Beton entfernen. Lose sitzende Putz-, Mauerteile entfernen und mit artgleichem Material ausbessern.
- Schimmelbefallene mineralische Untergründe mit 5 %iger Sodalaug (Art. 993) säubern.
- Sehr glatte Untergründe anrauen.
- Vor dem vollflächigen Auftrag des Weichfaserputzes sind unbedingt Probeflächen anzulegen, um aus dem Untergrund durchschlagende Farbstoffe rechtzeitig zu erkennen.

- **ANRÜHREN DES PUTZES**

Beutelinhalt in die angegebene Menge kaltes Wasser einrühren, dazu eine **kräftige Bohrmaschine mit Quirl** benutzen. Nach 10 Min. Quellzeit und nochmaligem Durchrühren ist der Putz verarbeitungsfertig.

Wasserbedarf:

1,1 Liter Wasser pro 1 kg Putz (Pulver), kann bei Bedarf noch mit 100 ml Wasser verdünnt werden.

- **VERARBEITUNGSTEMPERATUR**

Die Verarbeitungstemperatur soll zwischen 5° und 20° C. liegen. Höhere Temperaturen und gute Luftzirkulation begünstigen die Durchtrochnung.

- **VERARBEITUNG**

Mit einem rostfreien Glätter (Traufel) 1 - 5 mm dick aufziehen, nach Wunsch strukturieren. Nach ca. 8 Std. Trockenzeit läßt sich der Putz mit einer Fassadenbürste verwaschen, filzen oder mit einem Schwamm verreiben. Die Kanten der Kellenschläge eines mit der Kelle strukturierten Weichfaserputzes lassen sich weicher gestalten, indem nachträglich mit einer angefeuchteten Farbrolle ohne Druck überrollt wird.

- **REPARATUR BESCHÄDIGTER PUTZSTELLEN**

Beschädigte Stellen mit Wasser besprühen, bis der Putz wieder weich ist und mit rostfreiem sauberen Glätter / Spachtel ursprüngliche Form herausarbeiten. Ggf. nach Antrocknung mit sauberem Pinsel / Fassadenbürste verwaschen.



- **ENTFERNEN DES PUTZES**

Zum Entfernen des Putzes ist dieser mit Wasser einzuweichen und kann dann mit einem Spachtel abgenommen werden. Faserreste mit einem Schwamm abwaschen.

- **ABTÖNUNG**

Eine Abtönung ist bis zu 100g Pigment pro 1kg Putz (Pulver) mit allen KREIDEZEIT Pigmenten möglich. Farbkarten erhältlich bei Kreidezeit und den Händlern.

- **TROCKENZEIT**

Durchgetrocknet nach 24 Std. pro mm Auftragsstärke.

- **REINIGUNG DER WERKZEUGE**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

- **VERBRAUCH**

ca. 1 kg / m² bei ca. 2,5 mm Auftragsstärke. Genaue Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

- **GEBINDEGRÖSSEN**

Art. 160 2,5 kg

Art. 161 20 kg

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

- **LAGERUNG**

Trockener gelagert ist das Pulver mind. 2 Jahre haltbar.

Angerührter Putz ist bei kühler Lagerung und abgedeckt mit Folie mehrere Tage haltbar.

- **ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN**

Produktreste können im eingetrockneten Zustand in den Hausmüll gegeben werden

- **KENNZEICHNUNG**

entfällt, kein Gefahrgut

- **SICHERHEITSHINWEISE**

Für Kinder unerreichbar lagern. Nach Augenkontakt mit Wasser bei geöffnetem Lidspalt auswaschen.

Mögliche Naturstoffallergien beachten.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich). Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit.

(09/11/2011)

