

ABW oikoartec GmbH, Am Treptower Park 44, 12435 Berlin

Technisches Merkblatt Rapido-Lehmfarbe

Material:	Rapido-Lehmfarbe zum Streichen, Rollen, Spritzen als Pulver
Inhaltstoffe:	spezielle Tone, Marmormehle, Cellulose
Gebinde:	15 kg Sack 5 kg Sack,
Verbrauch:	Sackinhalt mit 13 Liter Wasser mischen ergibt ca.17 Liter Farbe Verbrauch auf stark saugenden Untergründen: ca. 200 ml angerührte Farbe /m ² / 1 Deckanstrich ca. 200 ml angerührte Farbe /m ² / 1 Grundanstrich
Wasserbedarf:	1 Liter Pulver ca. 0,9 Liter Wasser für Deckanstrich 1 Liter Pulver ca. 1,5 Liter Wasser für Grundanstrich
Lagerung:	trocken und luftdicht unbegrenzt lagerfähig,
Untergrundvorbehandlung:	

Unbekannte Altanstriche oder Holz

ein Drittel der Wassermenge durch Rapido-Farbenwasserglas ersetzt werden.

Gipsbauplatten

sind mit Tiefengrund zu behandeln

Lehmputz

Der erste Anstrich ist mit 50% Wasser zu verdünnen, dünnere Farbe geht leichter von der Rolle und verhindert das Anhaften des Lehmputzes an der Rolle.

Verarbeitung:

Die benötigte Menge Rapido-Lehmfarbe in die entsprechende Menge Wasser während des Rührens einstreuen. Pigmente sollten im voraus im Anmachwasser aufgelöst sein.

Wasser und Farbe lassen sich einfach mit Messbecher dosieren.

Um Farbtonschwankungen auszuschließen muss für zusammenhängende Flächen genügend Material in einer Charge angemischt werden. Ebenso sind Arbeitsansätze zu vermeiden.

Farbe mit Motorquirl knollenfrei durchrühren und ca. eine Stunde ruhen lassen. Danach nochmals durchrühren und mit dem Streichen kann begonnen werden. Rapido-Lehmfarbe ist im nassen Zustand durchscheinend. Die Deckung tritt erst mit der Trocknung ein. Nach dem Durchrocknen des ersten



ABW oikoartec GmbH, Am Treptower Park 44, 12435 Berlin

Anstrichs (erkennbar an der erfolgten Aufhellung) kann der nächste Anstrich vorgenommen werden. In der Regel sind ein Grundierungsanstrich sowie ein Deckanstrich ausreichend. Ein Verarbeiten mit Kompressorfarbspritzen oder Airless ist ebenfalls möglich. Hier ist ausreichend zu verdünnen und bei Airlessgeräten die größte Düse zu wählen.

Rapido-Lehmfarbe enthält keinerlei Konservierungsmittel. Sie bleibt jedoch trotzdem im angerührten Zustand unter normalen Bedingungen 14 Tage frei von Gärung. Zur Konservierung kann der Rapido-Lehmfarbe ca. 20 % Rapido-Farbenwasserglas zugegeben werden. Überschüssige angerührte Restfarbe sollte zur längeren Aufbewahrung zum Austrocknen auf möglichst großer Folie verteilt werden. Die getrocknete Rapido-Lehmfarbe kann später wieder eingesumpft und aufgerührt werden. Während der Verarbeitung und des Austrocknens müssen der Untergrund und die Umgebung frostfrei sein.

Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes, verliert dieses seine Gültigkeit.

Weitere Informationen unter: www.abwshop.de



ABW oikoartec GmbH
Am Treptower Park 44, 12435 Berlin
Telefon (00 49) 30 - 53 01 46 07
Fax (00 49) 30 - 53 01 46 09
Email kontakt@abw.info
Internet www.abwshop.de

Geschäftsführer
Dipl. Ing. Sven Hänichen
HRB 102 608 B Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg
USt.-ID: 248 748 840

Bankverbindung
Berliner Sparkasse
BLZ 100 500 00
Kto-Nr. 660 404 0001
IBAN DE59 1005 0000 6604 040001
BIC BELA DEB XXX