



Datum: 19. März 2007

Beschreibung:

Tierrfino **fix** dient zur Verfestigung von Tierrfino Finish oder von porösen Untergründen, die frisch verputzt worden sind. **fix** kann mit Pigmenten vermischt werden, um eine transparente Lasur auf den Finish aufzutragen. Für einen Lehmanstrich **fix** dem Finish beigegeben. **fix** kann als Anstrich verwendet werden.

Farben:

fix ist, wenn es vollständig getrocknet ist, nahezu farblos, matt und transparent.

Untergründe:

trocken, absorbierend und staub- und fettfrei

Eigenschaften:

Tierrfino fix ist eine weiße Flüssigkeit. fix ist nahezu geruchlos. fix ist, wenn es vollständig getrocknet ist, nahezu farblos, matt und transparent. fix ist dampföffen und feuchtigkeitsregulierend.

Mischen:

Je nach Zweck wird fix mit Wasser verdünnt (1 Teil fix + maximal 4 Teile Wasser). fix kann auch pur eingesetzt werden.

Verarbeitung:

Tierrfino fix kann auf 3 Arten in Kombination mit Tierrfino Finish verarbeitet werden:

1. Mischen in der Speiswanne. 1 Liter Tierrfino fix mit 4 Liter Wasser mischen, gut umrühren. Diesem Gemisch den Sack mit 25 kg Tierrfino Finish beimengen und so lange rühren, bis eine schmierfähige Masse entstanden ist. Diesen Lehmfinish anschließend laut Beschreibung auf dem technischen Merkblatt für Finish verarbeiten.

2. Reiben mit dem Schwamm. 1 Teil fix mit 4 Teilen Wasser vermischen. Tierrfino Finish wie beschrieben auftragen, nach Anhärtung des Putzes auf der Wand/der Decke muss der Lehm mit dem zuvor beschriebenen Gemisch geschliffen werden, um den Putz zu verteilen. Den Putz anschließend laut Beschreibung auf dem technischen Merkblatt für Finish verarbeiten.

3. Nach (teilweiser) Aushärtung von Tierrfino Finish. 1 Teil Tierrfino fix mit 4 Teilen lauwarmem Wasser vermischen. Wand/Decke mit Wassersprüher mit normalem Wasser befeuchten bis eine gleichmäßig dunkle Farbe entstanden ist. Lehm nicht mit Wasser sättigen, sondern gerade ausreichend befeuchten, um die Farbe zu verändern. Jetzt einen Schwamm mit dem Gemisch tränken, teilweise ausdrücken und kreisende Bewegungen auf der Wand ausführen, aber nicht zu fest drücken. Die Struktur soll nicht verändert werden, Sie wollen nur das Gemisch auf der Wand hinterlassen. Vorsicht: Schwamm nicht zu feucht machen, sonst können Läufer entstehen. Mit einem Handfeger die Wand jetzt intensiv abfegen, wie auf dem technischen Merkblatt für Lehmfinish beschrieben.

Anmerkung: Die zweite Möglichkeit (nach dem Aushärten) gilt als einfachste und effizienteste Verarbeitungsmöglichkeit.

Trocknungszeit: Je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Absorptionsfähigkeit des Untergrundes einige Stunden trocknen lassen.

Verdüner: Wasser

Bedingungen: Bei einer Temperatur von über 5 °C verarbeiten.

Haltbarkeit:
geöffnet 2 Jahre

Verbrauch:
ca. 0,2 Liter je m²

Zusammensetzung:
Zellulosebinder, Baumharzbinder, Wasserenthärter, Konservierungsmittel, Wasser

Sicherheitsvorschriften:
Tierrfino fix ist nicht brennbar. Tierrfino fix außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verpackung:
5-Liter-Container

Aufbewahrungshinweis:
trocken, kühl und frostfrei

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Leembouw Nederland übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.