

**Pigmente****alle miteinander mischbar und je nach Produkt bis max. 10% Zugabe**

Goldocker	Spinellgelb	Spinellblau
Ockergelb	Spinellorange	Spinelltürkis
Ocker rot	Ultramarin rot	Spinellmint
Englisch rot	Ultramarin violett	Spinellgrün
Siena rot	Ultramarin blau	Flaschengrün

Chromoxid grün	Terra di Siena natur	Umbra Ardennen
Maigrün	Umbra rehbraun	Kieselgrau
Umbra grün	Umbra rötlich	
Umbra grünlich hell	Terra di Siena gebrannt	
Umbra Zypern	Umbra gebrannt	

**Mit allen Pigmenten mischbar aber max. Zugabe 5%****Kann mit anderen Pigmenten auf 10% Zugabe ergänzt werden.**

Titanweiß Ruti	Eisenoxid 930
Sonnengelb	Eisenoxid 110
Mandarin orange	Eisenoxid 140
Oxidorange	Eisenoxid 180
Eisenoxid 420	Eisenoxid schwarz

**Alle Pigmente der ABW sind lichteht, Kalk- und Zementbeständig.****Folgende Pigmente sind in Kalkprodukten bitte innerhalb der Abbindezeit von ca. 24 Stunden zu verarbeiten, da sie der Alkalität der Kalkprodukte zeitlich nur bedingt standhalten:**

Ultramarin blau  
Ultramarin violett  
Ultramarin rot

**Wenn das Kalkprodukt trocken ist, bleibt das Pigment stabil.**

